

tesa® flameXtinct 45001



Informacja Produkcie

Trudnopalna taśma z pianki polietylenowej 1000 µm

Grupa produktów tesa® flameXtinct obejmuje wiele różnych specjalistycznych taśm samoprzylepnych do zastosowań montażowych. Asortyment produktów tesa® flameXtinct charakteryzują następujące cechy:

- wolny od halogenów
- zaawansowane masy klejące

tesa® flameXtinct 45001 to trudnopalne taśma z pianki polietylenowej do trwałego montażu w wymagających zastosowaniach. Taśma składa się z kleju akrylowego oraz pianki polietylenowej o doskonałej sile klejenia – oba elementy składowe wykazują właściwości trudnopalne.

Cechy

- Trudnopalny
- Bogata oferta produktów
- Doskonałe przywieranie do wielu różnych powierzchni
- Duża plastyczność i wypełnianie szczelin
- Niezwykle niska waga w porównaniu z alternatywnymi sposobami łączenia o właściwościach trudnopalnych
- Pochłanianie wstrząsów
- Sprawdzone właściwości zmniejszające palność zgodnie z normą FAR 25.853(a) zał. F część 1 oraz UL 94 HBF - HF1

Główne zastosowanie

- Montaż w windach
- Montaż w kabinach samolotów
- Montaż podzespołów w pociągach
- Zastosowania w branży morskiej
- Motoryzacja

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	pianka PE	• typ substancji klejącej	akryl
• kolor	biały	• odporność termiczna krótkoterminowa	80 °C
• grubość całkowita	1000 µm	• odporność termiczna długoterminowa	80 °C

Przylepność do

• stali (początkowa)	19.2 N/cm	• stali (po 14 dniach)	22.0 N/cm
• aluminium (początkowa)	16.6 N/cm	• aluminium (po 14 dniach)	21.8 N/cm
• stali (początkowa)	19.2 N/cm		

tesa® flameXtinct 45001



Informacja Produkcie

Właściwości

- | | | | |
|---------------------------------------|-------|--|---------|
| • odporność termiczna krótkoterminowa | 80 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | ● ● ● ● |
| • odporność termiczna długoterminowa | 80 °C | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | ● ● ● |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ● ● ● ● bardzo dobra ● ● ● dobra ● ● średnia ● niska

Dodatkowe informacje

PV6 = red MOPP liner (80µm)

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
<http://l.tesa.com/?ip=45001>