

23180

Taśma Filamentowa Wzmacniana Wzdłużnie



DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Folia polipropylenowa (BOPP, 28μ,)
Wzmocnienie:	Włókna szklane
Klej:	Hotmelt, bez rozpuszczalników
Kolor:	Bezbarwny
Grubość całkowita:	0,13mm
Siła zrywania:	>600N/25mm
Zrywalność / Rozciągliwość:	> 5%
Siła klejenia:	> 25N/25mm
Długość / Szerokość:	50m i specjalne / 6 – 150mm i specjalne
Odporność na temperaturę:	-20°C do + 60°C
Loop tack test – FTM9:	15N / 25mm
Peel adhesion 90 – FTM2:	10N / 25mm
Peel adhesion 180 – PN-EN 1939:	5N / 10mm
Normy kontrolne:	DIN 55477
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej



WSZYSTKIE PODANE INFORMACJE POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI ZOSTAŁY OPRACOWANE W RAMACH SYSTEMU JAKOŚCI QMS.

Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej.

