

18196

Taśma 18196 jest wykonana ze specjalnego papieru, wstępnie orientowanego, wzmocniona krzyżowo włóknami szklanymi, jednostronnie klejąca, stabilizowana, impregnowana, o wysokiej odporności na zrywanie, szczególnie dobrej sile klejenia, wysokiej sile klejenia pocztkowego (Tack), odporna na wilgoć.



DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Specjalny papier
Wzmocnienie:	Włókna szklane, krzyżowo
Kolor:	Beżowy, naturalny
Klej:	Kauczuk modyfikowany
Grubość całkowita:	0,31mm
Siła zrywania wzdłużna:	>470 N/25mm
Siła zrywania poprzeczna:	>410 N/25mm
Zrywalność / Rozciągliwość:	> 5%
Siła klejenia:	> 16 N/25mm
Odporność na temperaturę:	od -20°C do +200°C
Normy kontrolne:	ASTM D-1000
Długość / Szerokość:	50m i specjalne / 6 – 1500mm i specjalne
Magazynowanie:	do 6 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

ZASTOSOWANIE:

Do zastosowań o najwyższych wymagach wytrzymałościowych, do połączeń technologicznych o dużych wymagach pod względem temperaturowym, ciśnieniowym jak i naprężeniowym.

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EG (ROHS) ORAZ 2006/122/EG (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.



Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.

