

18526

Taśma jednostronna – laminat PET / papier



DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Folia PET
Laminat:	Specjalny papier monowzmocniony
Kolor: beżowy, czarny	Beige, Black
Klej:	Naturalna, modyfikowana, termoaktywna guma
Grubość nośnika:	0.060 mm
Całkowita grubość laminatu:	0.165 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	200N/25 mm
Przyczepność:	> 13N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu:	5% +/- 10%
Długość / szerokość:	50 m i specjalne
Odporność na temperaturę:	-30°C do 180°C (krótkotrwale >200°C)
Metoda badania:	AFERA 4013, 4001, ASTM D 882B, ASTM D 3652
Magazynowanie:	Do 12 miesięcy w suchym i wolnym od kurzu miejscu w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EG (ROHS) ORAZ 2006/122/EG (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.



Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.

