

23181

Taśma Jednostronna – Wzmocniona Krzyżowo



DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Folia poliestrowa
Kolor:	Przeźroczysty
Wzmocnienie:	Włókna Szklane
Klej:	Kauczuk syntetyczny
Grubość całkowita:	0.140 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	>750N/25mm
Test przyczepności pętli:	>38N/25mm
Przyczepność przy zdzieraniu 90:	17.5N/25mm
Przyczepność przy zdzieraniu 180:	17.5N/25mm
Długość / Szerokość:	50mb, 300mb, 1000mb / od 3mm do 1000mm
Odporność na temperaturę:	-20°C do +60°C
Normy kontrolne:	DIN 55477
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EC (ROHS) ORAZ 2006/122/EC (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.