

24130

Taśma jednostronna STRAPPING



DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Folia polipropylenowa (MOPP, 50μ)
Wzmocnienie:	Brak
Klej:	Hotmelt, bez rozpuszczalników
Kolor:	Bezbarwny, Białe, Pomarańczowy
Grubość nośnika:	0.05 mm
Grubość całkowita:	0.66 mm
Siła zrywania:	>400N / 25 mm
Zrywalność / Rozciągliwość:	28%
Siła klejenia do stali:	>12N / 25 mm (FTM9)
Siła klejenia TACK:	>20N / 25 mm (FTM9)
Długość / Szerokość:	50 m i specjalne / 6 – 150 mm i specjalne
Odporność na temperaturę:	-20°C do + 60°C
Normy kontrolne:	DIN 55477
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EG (ROHS) ORAZ 2006/122/EG (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.



Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.

