

# Taśmy Strappingowe MOPP – porównanie



| ARTYKUŁ                   | 24129                                        | 24130                                                | 24140                                      | 24141                                      | 24142                                | 24143                        | 24145                                |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| NOŚNIK                    | Folia polipropylenowa (MOPP, 50μ)            | Folia polipropylenowa (MOPP, 50μ)                    | Folia polipropylenowa (Mopp)               | Folia polipropylenowa (Mopp)               | Folia polipropylenowa (Mopp)         | Folia polipropylenowa (Mopp) | Folia polipropylenowa (Mopp)         |
| KLEJ                      | Hotmelt, bez rozpuszczalników                | Hotmelt, bez rozpuszczalników                        | Kauczuk naturalny                          | Kauczuk naturalny                          | Kauczuk naturalny                    | Kauczuk naturalny            | Kauczuk naturalny                    |
| KOLOR                     | Czerwony, Przeźroczysty, Białe, Czarny, Inne | Bezbarwny, Białe, Pomarańczowy                       | Białe                                      | Jasno Niebieski                            | Czarny                               | Żółty                        | Niebieski                            |
| GRUBOŚĆ NOŚNIKA:          | 0.05 mm                                      | 0.05 mm                                              | 0.06 mm                                    | 0.06 mm                                    | 0.08 mm                              | 0.12 mm                      | 0.08 mm                              |
| GRUBOŚĆ CAŁKOWITA:        | 0.075 mm                                     | 0.66 mm                                              | 0.08 mm                                    | 0.08mm                                     | 0.11 mm                              | 0.15 mm                      | 0.11 mm                              |
| SIŁA KLEJENIA:            | >15N / 25 mm                                 | >12N / 25 mm (FTM9) stal<br>>20N / 25 mm (FTM9) TACK | >2.8N / 10 mm<br>~7N / 25mm                | >2.8N / 10 mm<br>~7N / 25mm                | >2.8N / 10 mm<br>~7N / 25mm          | >15N/25mm                    | >2.8N / 10 mm<br>~7N / 25mm          |
| SIŁA ZRYWANIA:            | >375N / 25mm                                 | >400N / 25 mm                                        | >400N / 25mm                               | >400N / 25mm                               | >450N / 25mm                         | 1050N/25mm                   | >450N / 25mm                         |
| ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ: | -10°C do + 75°C                              | -20°C do + 60°C                                      | -30°C do +80°C                             | -30°C do +80°C                             | -30°C do +80°C (krótkotrwale +100°C) | -30°C do +100°C              | -30°C do +80°C (krótkotrwale +100°C) |
| DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ:      | 50 m i specjalne / 6 – 150 mm i specjalne    | 50 m i specjalne / 6 – 150 mm i specjalne            | 66m i specjalne                            | 66m i specjalne                            | 66m i specjalne                      | 66m i specjalne              | 66m i specjalne                      |
| NORMY KONTROLNE:          | FINAT, AFERA                                 | DIN 55477                                            | AFERA 4013, 4001, ASTM D 882B, ASTM D 3652 | AFERA 4013, 4001, ASTM D 882B, ASTM D 3652 | ASTM, PSTC                           | AFERA, PSTC                  | ASTM, PSTC                           |