

tesa® 4943

Information Produit



Ruban non-tissé double face

Description produit

tesa® 4943 est un ruban double face constitué d'un support non tissé muni d'un adhésif acrylique tackifié à base de solvant.

Caractéristiques

- Il offre un tack initial élevé et une bonne résistance au cisaillement.

Application

- Plastification du cuir, des textiles et des mousses
- Montage de pièces légères comme des enseignes, des couvercles et des plaques signalétiques
- Fermeture de sacs et enveloppes
- Raboutage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	non tissé	• Couleur	translucide
• Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	• Couleur du protecteur	blanc
• Type de protecteur	papier enduit PE	• Epaisseur du protecteur	120 µm
• Epaisseur totale	100 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	2 %	• Résistance au cisaillement statique à 40°C	moyen
• Résistance à la rupture	9 N/cm	• Résistance au cisaillement statique à 70°C	bon
• Résistance à l'humidité	bon	• Résistance au vieillissement (UV)	bon
• Résistance à la température à court terme	100 °C	• Résistance aux produits chimiques	moyen
• Résistance à la température à long terme	70 °C	• Tack	bon
• Résistance au cisaillement statique à 23°C	bon		

tesa® 4943

Information Produit

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)	6.6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (immédiat)	3 N/cm
• Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours)	7.1 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours)	4 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat)	3.6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PS (immédiat)	6.9 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours)	4.2 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat)	6.1 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (immédiat)	7.7 N/cm	• Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours)	10.8 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours)	7.1 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	5.5 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PET (immédiat)	4.6 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	8.1 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours)	5.4 N/cm		

Infos complémentaires

Variantes de protecteur :

PV0 papier blanc enduit PE, simple

PV4 papier blanc enduit PE avec logo tesa bleu

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4943>