

tesa® 4987

Informacja Produkcie



Dwustronna taśma włókninowa o grubości 5 µm

Opis produktu

tesa® 4987 to półprzezroczysta dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z nośnika włókninowego i akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości.

tesa® 4987 wykazuje w szczególności:

- Dobrą odporność na ścinanie
- Dobre połączenie początkowej przyczepności i ostatecznego poziomu przylegania nawet do szorstkich powierzchni
- Dobrą odporność na warunki środowiskowe, takie jak światło, podwyższone temperatury itp.

Zastosowania

- Mocowanie listew meblowych, profili i żaluzji okiennych
- Montaż elementów grzejnych
- Łączenie tektury falistej
- Laminowanie podłoży z pianki i gumy.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	włóknina	• kolor	przezroczysty
• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości	• grubość paska zabezpieczającego	84 µm
• typ paska zabezpieczającego	papier powlekany	• kolor paska zabezpieczającego	biały
• grubość całkowita	125 µm	• waga paska zabezpieczającego	100 g/m ²

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	3 %	• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	200 °C
• odporność na rozciąganie	8 N/cm	• odporność na wilgoć	dobra
• odporność na chemikalia	dobra	• odporność na środki zmiękczające	średnia
• odporność na starzenie (uv)	dobra	• przyczepność początkowa	dobra
• Odporność na temperaturę (min.)	-40 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C	dobra
• Odporność na temperaturę, długotrwała	80 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C	średnia

tesa® 4987

Informacja Produkcie

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	8 N/cm	• przylepność do pet (po 14 dniach)	8.7 N/cm
• przylepność do abs (po 14 dniach)	10.8 N/cm	• przylepność do pp (początkowa)	5.6 N/cm
• przylepność do aluminium (początkowa)	7.7 N/cm	• przylepność do pp (po 14 dniach)	6.2 N/cm
• przylepność do aluminium (po 14 dniach)	10.1 N/cm	• przylepność do ps (początkowa)	8.5 N/cm
• przylepność do pc (początkowa)	9.3 N/cm	• przylepność do ps (po 14 dniach)	10.3 N/cm
• przylepność do pc (po 14 dniach)	10.4 N/cm	• przylepność do pvc (początkowa)	7 N/cm
• przylepność do pe (początkowa)	4.1 N/cm	• przylepność do pvc (po 14 dniach)	11.4 N/cm
• przylepność do pe (po 14 dniach)	4.8 N/cm	• przylepność do stali (początkowa)	9 N/cm
• przylepność do pet (początkowa)	6.9 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	11.2 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.