

tesa® 5939

Informacja Produkcie

Dwustronna biała taśma tkaninowa 190 µm

Opis produktu

tesa® 5939 to biała dwustronna taśma do układania wykładzin dywanowych. Składa się z mocnego tkaninowego materiału nośnika z PET i posiada różnicową konstrukcję z dwoma rodzajami kauczuku syntetycznego.

Specjalnie opracowana substancja klejąca na otwartej stronie łączy w sobie wysoką początkową siłę wiązania z możliwością usuwania taśmy z najczęściej spotykanych powierzchni do 14 dni bez pozostawiania śladów. (Należy przetestować przed każdym użyciem!)

Cechy

- Bardzo dobra przyczepność początkowa do szerokiej gamy podłoży
- Doskonała zdolność do dopasowywania dzięki zastosowaniu elastycznego i mocnego tkaninowego materiału nośnika z PET
- Łatwe odrywanie ręczne

Zastosowania

- Tymczasowe układanie wykładzin podczas targów, wystaw, konferencji oraz w trakcie remontów
- Montaż systemów podłogowych
- Montaż lekkich części i materiałów
- Lekkie łączenie elementów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------|
| • Materiał nośnika | tkanina z tworzywa PET | • kolor | biały |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • grubość paska zabezpieczającego | 69 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • kolor paska zabezpieczającego | żółty |
| • grubość całkowita | 190 µm | | |

tesa® 5939

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 25 % | • Odporność na temperaturę, długotrwała | 60 °C |
| • odporność na rozciąganie | 75 N/cm | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 80 °C |

Przylepność do

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---------|
| • przylepność do stali (początkowa) | 8 N/cm | • przylepność do stali (strona zakryta, po 14 dniach) | 14 N/cm |
| • przylepność do stali (po 14 dniach) | 14 N/cm | | |

Dodatkowe informacje

Produkt o tej samej jakości dostępny jest również w kolorze czarnym: tesa® 5938

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.