

# tesa® 6917

## Informacja Produkcie



Dwustronna taśma foliowa do zaklejania worków foliowych z dwoma różnymi klejami

### Opis produktu

Taśma tesa® 6917 przeznaczona jest do worków foliowych z zamknięciem strunowym. Jest to przezroczysta, dwustronna taśma z folii polipropylenowej z systemem dwóch różnych klejów. Taśma ta łatwo poddaje się cięciu na gorąco w powszechnie stosowanych maszynach do produkcji worków foliowych.

Dzięki zróżnicowanym parametrom przyczepności na każdej ze stron, zakryta strona taśmy tesa® 6917 daje się łatwo odkleić.

tesa® 6917 wyposażona jest w specjalnie poszerzony pasek ochronny (tzw. „fingerlift”), co ułatwia jej zdejmowanie.

### Zastosowania

- Systemy strunowych zamknięć worków foliowych;
- Usuwalne emblematy lub profile;

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                               |                              |                                   |               |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| • Materiał nośnika            | film PP                      | • kolor                           | przezroczysty |
| • typ substancji klejącej     | akryl o zwiększonej lepkości | • grubość paska zabezpieczającego | 80 µm         |
| • typ paska zabezpieczającego | MOPP                         | • kolor paska zabezpieczającego   | czerwony      |
| • grubość całkowita           | 90 µm                        |                                   |               |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                          |              |                                                |              |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu               | 150 %        | • odporność na wilgoć                          | bardzo dobra |
| • odporność na chemikalia                | dobra        | • odporność na środki zmiękczające             | średnia      |
| • odporność na starzenie (uv)            | bardzo dobra | • przyczepność początkowa                      | dobra        |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała  | 80 °C        | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | dobra        |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 120 °C       | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | dobra        |

# tesa® 6917

## Informacja Produkcie

### Siła przyczepności

|                                            |           |                                        |           |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| • abs (początkowa)                         | 6.9 N/cm  | • pet (strona zakryta, po 14 dniach)   | 4.7 N/cm  |
| • abs (po 14 dniach)                       | 10.1 N/cm | • pet (strona zakryta, początkowa)     | 3.1 N/cm  |
| • abs (strona zakryta, po 14 dniach)       | 6 N/cm    | • pp (początkowa)                      | 3.8 N/cm  |
| • abs (strona zakryta, początkowa)         | 4.2 N/cm  | • pp (po 14 dniach)                    | 6.9 N/cm  |
| • aluminium (początkowa)                   | 7.7 N/cm  | • pp (strona zakryta, po 14 dniach)    | 2.6 N/cm  |
| • aluminium (po 14 dniach)                 | 10.2 N/cm | • pp (strona zakryta, początkowa)      | 1.9 N/cm  |
| • aluminium (strona zakryta, po 14 dniach) | 4.7 N/cm  | • ps (początkowa)                      | 7.9 N/cm  |
| • aluminium (strona zakryta, początkowa)   | 3.5 N/cm  | • ps (po 14 dniach)                    | 10 N/cm   |
| • pc (początkowa)                          | 9 N/cm    | • ps (strona zakryta, po 14 dniach)    | 5.6 N/cm  |
| • pc (po 14 dniach)                        | 11 N/cm   | • ps (strona zakryta, początkowa)      | 3.8 N/cm  |
| • pc (strona zakryta, po 14 dniach)        | 6.8 N/cm  | • pvc (początkowa)                     | 6.5 N/cm  |
| • pc (strona zakryta, początkowa)          | 4 N/cm    | • pvc (po 14 dniach)                   | 11 N/cm   |
| • pe (początkowa)                          | 3.9 N/cm  | • pvc (strona zakryta, po 14 dniach)   | 7 N/cm    |
| • pe (po 14 dniach)                        | 4.1 N/cm  | • pvc (strona zakryta, początkowa)     | 4 N/cm    |
| • pe (strona zakryta, po 14 dniach)        | 2.3 N/cm  | • stali (początkowa)                   | 8.2 N/cm  |
| • pe (strona zakryta, początkowa)          | 1.6 N/cm  | • stali (po 14 dniach)                 | 11.4 N/cm |
| • pet (początkowa)                         | 6.6 N/cm  | • stali (strona zakryta, po 14 dniach) | 4.1 N/cm  |
| • pet (po 14 dniach)                       | 9.3 N/cm  | • stali (strona zakryta, początkowa)   | 4.5 N/cm  |

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

