

tesa® 6928

Informacja Produkcie



Dwustronna, przezroczysta taśma foliowa o grubości 125µm

Opis produktu

tesa® 6928 to dwustronna taśma samoprzylepna składająca się z nośnika PET i substancji klejącej o zwiększonej lepkości. Specjalną cechą tesa® 6928 jest wydłużony pasek ochronny, który pozwala na wygodniejsze jego usunięcie.

tesa® 6928 wykazuje w szczególności:

- Doskonałe zbilansowanie dobrej siły klejenia i wiązania
- Bezpieczne zamknięcie dla lekkich opakowań
- Solidne wiązanie nawet na trudnych powierzchniach, takich jak różne pianki i materiały gumowe oraz w podwyższonych temperaturach.
- Dobrą początkową przyczepność, która natychmiast wiąże taśmę z powierzchnią.

Zastosowania

- Montaż elementów w urządzeniach elektronicznych
- Montaż tabliczek znamionowych, etykiet i znaków świetlnych
- Montaż profili i elementów dekoracyjnych w branży meblarskiej.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	folia PET	• kolor	przezroczysty
• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości	• grubość paska zabezpieczającego	69 µm
• typ paska zabezpieczającego	papier	• kolor paska zabezpieczającego	brązowy
• grubość całkowita	125 µm	• waga paska zabezpieczającego	80 g/m ²

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	50 %	• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	200 °C
• odporność na rozciąganie	20 N/cm	• odporność na wilgoć	bardzo dobra
• odporność na chemikalia	dobra	• odporność na środki zmiękczające	dobra
• odporność na starzenie (uv)	bardzo dobra	• przyczepność początkowa	bardzo dobra
• Odporność na temperaturę (min.)	-40 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C	dobra
• Odporność na temperaturę, długotrwała	100 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C	dobra

tesa® 6928

Informacja Produkcie

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	8.2 N/cm	• przylepność do pet (po 14 dniach)	8.7 N/cm
• przylepność do abs (po 14 dniach)	9.7 N/cm	• przylepność do pp (początkowa)	4.8 N/cm
• przylepność do aluminium (początkowa)	8.1 N/cm	• przylepność do pp (po 14 dniach)	6.4 N/cm
• przylepność do aluminium (po 14 dniach)	11.1 N/cm	• przylepność do ps (początkowa)	8.8 N/cm
• przylepność do pc (początkowa)	10.3 N/cm	• przylepność do ps (po 14 dniach)	9.4 N/cm
• przylepność do pc (po 14 dniach)	11.5 N/cm	• przylepność do pvc (początkowa)	7.2 N/cm
• przylepność do pe (początkowa)	4.9 N/cm	• przylepność do pvc (po 14 dniach)	10.1 N/cm
• przylepność do pe (po 14 dniach)	5.4 N/cm	• przylepność do stali (początkowa)	9.6 N/cm
• przylepność do pet (początkowa)	7.4 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	12 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

