

18150

Taśma Papierowa KRAFT



DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Papier krepowany
Kolor:	Brązowy
Klej:	Kauczuk naturalny
Waga właściwa:	90 g/m ²
Grubość całkowita:	0.12 mm
Siła zrywania:	> 87 N / 25 mm
Rozciągliwość:	~ 7%
Siła klejenia:	6 N / 25 mm
Siła klejenia PN-EN 1939 – 180°:	2.4N / 10mm
Siła klejenia FTM2 – 90°:	4.4N / 25mm
Siła klejenia FTM9:	6.25N / 25mm
Długość / Szerokość:	50m i specjalne / 6 – 150mm i specjalne
Odporność na temperaturę:	do + 65°C
Normy kontrolne:	ASTM, PSTC
Magazynowanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EC (ROHS) ORAZ 2006/122/EC (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.

Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS. Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.