

# 68150

Taśma Papierowa KRAFT 100% ze źródeł odnawialnych



## DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nośnik:                       | papier pofalowany kraft                                         |
| Kolor:                        | brązowy (naturalny kraft)                                       |
| Klej:                         | Kauczuk naturalny                                               |
| Grubość całkowita:            | 0.12 mm                                                         |
| Siła zrywania:                | > 87 N / 25 mm                                                  |
| Rozciągliwość:                | ~ 7%                                                            |
| Przyczepność (FTM9):          | 6,25 N / 25 mm                                                  |
| Przyczepność (FTM2 - 90°):    | 4,4 N / 25 mm                                                   |
| Przyczepność (EN1939 - 180°): | 2,4 N / 10 mm                                                   |
| Odporność termiczna:          | do +65°C                                                        |
| Formaty:                      | szerokości od 6 mm do 150 mm, różne długości dostępne           |
| Certyfikaty:                  | FSC® (surowiec z kontrolowanych źródeł), zgodność z ROHS i PFOS |
| Magazynowanie:                | do 12 miesięcy w suchym, bezpyłowym środowisku                  |

PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMĄ UE 2002/95/EC (ROHS) ORAZ 2006/122/EC (PFOS) ORAZ NIE ZAWIERA ŻADNYCH SUBSTANCJI Z LISTY VDA.

**Wszystkie podane informacje powyższej specyfikacji zostały opracowane w ramach systemu jakości QMS.** Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Produkt wykazuje tolerancje właściwości wynikające z procesu produkcji. Podane wartości stanowią uśrednienie wyników badań. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

Podana siła klejenia odnosi się do prób laboratoryjnych wg. określonych norm testowych. Nie oznacza to w żadnym przypadku gwarancji jakiegokolwiek parametru w odniesieniu do innych materiałów i warunków klejenia niż określone w normie testowej. Ponadto, ze względu na tolerancje występujące w procesie produkcji, rzeczywista siła klejenia produktu może wykazywać pewne odchylenia od wartości podanych w dokumentacji technicznej.