

tesa® 61970

Information Produit



Ruban adhésif de fermeture de boîte en film PP double face 220µm avec languette facilitant le décollement

Description produit

tesa® 61970 est un ruban transparent double face composé d'un support en PP et d'un adhésif acrylique fortement tackifié. Ce ruban filmique double face pour la fermeture de boîtes a été conçu pour la fermeture de cartons en carton ondulé et est compatible avec le recyclage selon la méthode INGEDE. L'adhésif acrylique tackifié assure des performances d'adhésion fiables même à haute température et sur des surfaces de carton rugueuses. tesa® 61970 est doté d'une languette facilitant le décollement (liner allongé) pour un retrait pratique de la protection.

Caractéristiques

- Retrait rapide du protecteur grâce à la languette
- Adhésion initiale élevée pour une fermeture rapide
- Performance de collage fiable même à haute température et sur surfaces de carton ondulé rugueuses
- Compatible avec le recyclage selon la méthode INGEDE

Application

- tesa® 61970 est spécialement conçu pour la fermeture de cartons en carton ondulé
- Boîtes d'expédition auto-adhésives
- Fermeture de cartons pour CD et livres

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	film PP	• Couleur	transparent
• Type de masse adhésive	acrylique à fort tack	• Couleur du protecteur	blanc
• Type de protecteur	Papier	• Epaisseur du protecteur	84 µm
• Epaisseur totale	220 µm	• Poids du protecteur	102 g/m ²

tesa® 61970

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|----------|--|-----|
| • Allongement à la rupture | 150 % | • Résistance au cisaillement statique à 23°C | bon |
| • Résistance à la rupture | 50 N/cm | • Résistance au cisaillement statique à 40°C | bon |
| • Résistance à l'humidité | très bon | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Résistance à la température à court terme | 130 °C | • Résistance aux assouplissants | bon |
| • Résistance à la température à long terme | 80 °C | • Résistance aux produits chimiques | bon |
| • Résistance à la température min. | -40 °C | • Tack | bon |

Adhésion à

- | | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 12.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PET (après 14 jours) | 11.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) | 14.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 8.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (immédiat) | 11.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 10 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Aluminium (après 14 jours) | 12.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PS (immédiat) | 13 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) | 15 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PS (après 14 jours) | 14.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PC (après 14 jours) | 16.5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) | 11.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 7 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (après 14 jours) | 17.5 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (après 14 jours) | 8 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 13 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PET (immédiat) | 11 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 13.5 N/cm |

tesa® 61970

Information Produit

Infos complémentaires

Pour les bobines, il est recommandé d'utiliser les dérouleurs tesa® pour obtenir des résultats optimaux.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51970FL>