

tesa® 62708 PV0



Information Produit

Ruban mousse PE double face

Description produit

tesa® 62708 est un adhésif double face composé d'un support mousse PE et d'une masse adhésive acrylique pur. tesa® 62708 se caractérise surtout par:

- Une excellente résistance à la température
- Un pouvoir adhésif élevé permettant une fixation sécurisée
- Un support mousse conformable pour compenser des tolérances de design ou des surfaces irrégulières
- Des propriétés excellentes de transformation

Application

Fixation permanente d'emblèmes et de lettres; exemple: lettres individuelles pour les modèles de voitures ou les données du moteur

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|--------|
| • Support | mousse PE | • Epaisseur totale | 800 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure | • Couleur | noir |
| • Type de protecteur | MOPP | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|---------|--|----------|
| • Allongement à la rupture | 440 % | • Résistance à la température à long terme | 100 °C |
| • Résistance à la rupture | 18 N/cm | • Résistance au cisaillement statique à 40°C | très bon |
| • Résistance à la température à court terme | 120 °C | • Résistance au cisaillement statique à 70°C | très bon |

Adhésion à

- | | | | |
|--|---------|---|---------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 5 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 15 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) | 15 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat, 1 min) | 8 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 4 N/cm | | |

tesa® 62708 PV0

Information Produit

Infos complémentaires

PV 24 = protecteur film HDPE siliconé bleu

PV 25 = protecteur papier enduit PE siliconé blanc

PV 28 = protecteur film HDPE bleu sans silicone soudable à chaud

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.