

tesa® 64624

Informacja Produkcie



Dwustronna taśma foliowa

Opis produktu

tesa® 64624 to przezroczysta, dwustronnie klejąca foliowa taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z polipropylenu oraz dobrze zbilansowanej masy klejącej na bazie kauczuku syntetycznego.

tesa® 64624 ma za zadanie sprostać wymaganiom producentów listew i profili, więc charakteryzuje się:

- dobrymi właściwościami przy odwijaniu;
- niskim ryzykiem przedarcia dzięki foliowemu nośnikowi;
- brakiem wysąceń kleju podczas transportu listew;
- papierowy pasek ochronny wytrzymuje szybkie zdejmowanie bez rozdarcia;
- dobrze zbilansowana masa klejąca zapewnia wysoką przyczepność początkową oraz bardzo dobrą wytrzymałość na ścinanie przy wystarczającej przylepności w temperaturze pokojowej.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | film PP | • kolor | przezroczysty |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • grubość paska zabezpieczającego | 76 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • kolor paska zabezpieczającego | brązowy |
| • grubość całkowita | 175 µm | • waga paska zabezpieczającego | 90 g/m ² |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 140 % | • odporność na wilgoć | średnia |
| • odporność na rozciąganie | 45 N/cm | • przyczepność początkowa | niska |
| • odporność na starzenie (uv) | niska | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | niska |

Przylepność do

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • przylepność do pc (początkowa) | 13 N/cm | • przylepność do pvc (początkowa) | 13 N/cm |
| • przylepność do pe (początkowa) | 10 N/cm | • przylepność do stali (początkowa) | 12 N/cm |
| • przylepność do pp (początkowa) | 8 N/cm | | |



tesa® 64624

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.