

tesa® 65610

Removable (Single-Use)



Informacja Produkcie

Dwustronna taśma z pianki polietylenowej wzmocnionej folią z tworzywa PET, o grubości 1200 µm

Opis produktu

Dwustronna, usuwalna taśma tesa® 65610 z pianki polietylenowej jest wzmocniona folią z tworzywa PET. Taśma składa się z akrylowej substancji klejącej o zwiększonej lepkości i zrównoważonej efektywności zastosowania na wielu różnych powierzchniach.

Dwustronne taśmy z pianki polietylenowej cechuje przede wszystkim zdolność do niwelowania nierównych powierzchni, co zapewnia dużą siłę łączenia nawet w przypadku zastosowania na chropowatych powierzchniach oraz doskonałą absorpcję wstrząsów.

Główna wada konwencjonalnych taśm piankowych staje się oczywista w momencie, gdy trzeba je usunąć. Widoczne resztki pianki pozostają na podłożu, a ich usuwanie jest czasochłonne i kosztowne.

Dzięki swojej wyjątkowej strukturze, nowo opracowana usuwalna taśma tesa® 65610 to koniec problemów z resztkami pianki. Wzmocniona tworzywem PET folia pozwala na usuwanie niepożądanych śladów pianki w szybki, łatwy i skuteczny sposób. Zauważalne dla klientów efekty stosowania taśmy to znaczne oszczędności czasowe i kosztowe.

Właściwości produktu:

- Wzmocniona tworzywem PET folia pozwalająca na szybkie, łatwe i skuteczne usuwanie resztek pianki
- Uniwersalna substancja klejąca zapewniająca wysoką początkową i ostateczną siłę łączenia nawet z problematycznymi powierzchniami

Zastosowania

Taśma tesa® 65610 jest przeznaczona w szczególności do usuwania części przyklejonych do nierozwarstwiających się powierzchni bez pozostawienia najmniejszych nawet śladów pianki.

Do przykładowych zastosowań montażowych należą między innymi:

- Etykiety cenowe (na krawędzie półek, do uchwytów na etykiety, itp.)
- Ekspozytory punktów sprzedaży
- Ekspozytory z próbkami do sprzedaży
- Tymczasowe oznakowanie
- Dekoracyjne elementy meblowe

tesa® 65610

Removable (Single-Use)

Informacja Produkcie

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	pianka PE	• grubość całkowita	1200 µm
• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości	• kolor	biały

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	30 %	• odporność na wilgoć	bardzo dobra
• odporność na rozciąganie	27 N/cm	• odporność na środki zmiękczające	średnia
• odporność na chemikalia	dobra	• przyczepność początkowa	dobra
• odporność na starzenie (uv)	dobra	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C	dobra
• Odporność na temperaturę, długotrwała	80 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C	dobra
• Odporność na temperaturę, krótkotrwała	80 °C		

Przylepność do

• przylepność do aluminium (początkowa)	4 N/cm	• przylepność do pvc (po 14 dniach)	4 N/cm
• przylepność do aluminium (po 14 dniach)	4 N/cm	• przylepność do stali (początkowa)	4 N/cm
• przylepność do pvc (początkowa)	3 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	4 N/cm

Dodatkowe informacje

Warianty paska ochronnego:

- PV0 – brązowy papier pergaminowy (71 µm)

Przyczepność przy zdzieraniu pod kątem 90°:

- natychmiastowa: pękanie pianki na stali, aluminium
- po 14 dniach: pękanie pianki na stali, aluminium i PVC

tesa® 65610

Removable (Single-Use)

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.