

tesa® 68618

Informacja Produkcie

Przylepność do

• przylepność do abs (początkowa)	6.5 N/cm	• przylepność do pmma (po 14 dniach)	10.1 N/cm
• przylepność do abs (po 14 dniach)	10 N/cm	• przylepność do pp (początkowa)	4.3 N/cm
• przylepność do aluminium (początkowa)	5.8 N/cm	• przylepność do pp (po 14 dniach)	4.7 N/cm
• przylepność do aluminium (po 14 dniach)	10.4 N/cm	• przylepność do ps (początkowa)	7.7 N/cm
• przylepność do pc (początkowa)	8.8 N/cm	• przylepność do ps (po 14 dniach)	11.6 N/cm
• przylepność do pc (po 14 dniach)	9.1 N/cm	• przylepność do pvc (początkowa)	5.4 N/cm
• przylepność do pet (początkowa)	5.7 N/cm	• przylepność do pvc (po 14 dniach)	10.6 N/cm
• przylepność do pet (po 14 dniach)	7.3 N/cm	• przylepność do stali (początkowa)	9 N/cm
• przylepność do pmma (początkowa)	9.7 N/cm	• przylepność do stali (po 14 dniach)	11 N/cm

Dodatkowe informacje

Warianty paska ochronnego:

Pasek ochronny z białego papieru powlekane polietylenem PV43 / niebieskie logo tesa.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.