

# tesa® 68644

## Informacja Produkcie

Dwustronna taśma włókninowa

### Opis produktu

tesa® 68644 to dwustronnie klejąca taśma składająca się z nośnika z włókniny oraz kleju akrylowego o zwiększonej lepkości.

tesa® 68644 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:

- dobre parametry przyczepności na podłożach spolaryzowanych
- dobra odporność termiczna.

### Zastosowania

- Mocowanie komponentów w urządzeniach elektronicznych.
- Mocowanie plaketek z nazwiskiem.
- Laminowanie pianki i filcu.

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                               |                              |                                   |             |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| • Materiał nośnika            | włóknina                     | • kolor                           | przejrzysty |
| • typ substancji klejącej     | akryl o zwiększonej lepkości | • grubość paska zabezpieczającego | 71 µm       |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany             | • kolor paska zabezpieczającego   | brązowy     |
| • grubość całkowita           | 100 µm                       |                                   |             |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                          |              |                                                |              |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| • odporność na chemikalia                | dobra        | • odporność na wilgoć                          | bardzo dobra |
| • odporność na starzenie (uv)            | bardzo dobra | • odporność na środki zmiękczające             | średnia      |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała  | 80 °C        | • przyczepność początkowa                      | bardzo dobra |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 200 °C       | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | dobra        |

# tesa® 68644

## Informacja Produkcie

### Przylepność do

- |                                       |          |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • przylepność do abs (początkowa)     | 6.7 N/cm | • przylepność do pc (po 14 dniach)    | 10 N/cm  |
| • przylepność do abs (po 14 dniach)   | 8.2 N/cm | • przylepność do pe (początkowa)      | 3.4 N/cm |
| • przylepność do szkła (początkowa)   | 7.7 N/cm | • przylepność do pe (po 14 dniach)    | 3.8 N/cm |
| • przylepność do szkła (po 14 dniach) | 9.8 N/cm | • przylepność do stali (początkowa)   | 8.1 N/cm |
| • przylepność do pc (początkowa)      | 8.3 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 9.4 N/cm |

### Dodatkowe informacje

Warianty paska ochronnego:

Brązowy pasek celofanowy PV20 / niebieskie logo tesa.

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.