

tesa® ACXplus 7063

Information Produit



ACX^{plus} Forte Adhésion 800 µm

Description produit

tesa® ACX^{plus} 7063 est une mousse acrylique noire.

Composé d'un système acrylique très performant, le produit se caractérise principalement par son pouvoir de fixation, sa dissipation des contraintes mécaniques et sa résistance à la température et aux intempéries.

Grâce à sa formulation unique, cette mousse associe un niveau d'adhésion très élevé à une très bonne résistance à la migration des plastifiants.

Elle est spécifiquement conçue pour l'assemblage de matériaux difficiles à fixer, comme les surfaces enduites (peinture poudre) ou les matériaux en plastique.

Le produit, en raison de son processus de fabrication très fiable, permet également l'assemblage de ces matériaux avec les métaux ou du métal sur métal.

Le produit en mousse acrylique viscoélastique compense les différents allongements thermiques des matériaux assemblés.

Il offre un tack très élevé et un excellent pouvoir adhésif.

Application

Assemblage de matériaux difficiles à fixer, tels que

- Rails de protection
- Panneaux et lames en peinture poudre
- Déflecteurs d'air

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Support | Mousse acrylique | • Epaisseur totale | 800 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur | noir |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| • Résistance à la température à court terme | 170 °C | • Résistance à la température à long terme | 70 °C |
|---|--------|--|-------|

tesa® ACXplus 7063

Information Produit

Adhésion à

- | | | | |
|--|---------|---|---------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 13 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 24 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) | 22 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 40 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 3 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) | 40 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 6 N/cm | | |

Infos complémentaires

PV 22 = Protecteur papier blanc enduit PE imprimé tesa® ACX^{plus}

PV 24 = Protecteur film bleu

Les valeurs d'adhésion sur PMMA, verre et aluminium ne font pas partie des spécifications du produit.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=07063>