

tesa® ACXplus 7078

Information Produit



ACX^{plus} Grande Résistance 2000µm

Description produit

tesa® ACX^{plus} 7078 est une mousse acrylique noire.

Le produit se caractérise par un système acrylique très performant et, grâce à ses composants uniques, il associe une excellente résistance à la température à une remarquable résistance au choc à froid.

Cette mousse a été conçue pour répondre aux applications extérieures d'assemblage exigeantes en combinaison avec les promoteurs d'adhérence tesa.

La mousse acrylique viscoélastique compense les différents allongements thermiques des matériaux assemblés.

Application

Assemblage de panneaux et barres de renfort dans les industries suivantes:

- Portes et fenêtres
- Ascenseurs
- Matériel de fabrication
- Transports

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------|
| • Support | Mousse acrylique | • Epaisseur totale | 2000 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure | • Couleur | noir |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| • Résistance à la température à court terme | 220 °C | • Résistance à la température à long terme | 120 °C |
|---|--------|--|--------|

Adhésion à

- | | | | |
|--|--------|---|---------|
| • Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat) | 7 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 20 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours) | 9 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) | 37 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 2 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) | 37 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (après 14 jours) | 2 N/cm | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7078>

tesa® ACXplus 7078

Information Produit

Infos complémentaires

PV 22 = Protecteur papier blanc enduit PE imprimé tesa® ACX^{plus}

PV 24 = Protecteur film bleu

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7078>