



Converting
Company

Avancerede klæbeløsninger til laminering

VÆVSTAPLER

EKO-TECH® tilbyder en række højtydende klæbemidler, der er designet til alsidige industrielle anvendelser. Disse klæbemidler bruger en ren polyacrylatformulering med en ikke-vævet bærer og en gul silikonepapirforing. De er konstrueret til at give stærk initial klæbeevne, fremragende vedhæftning til materialer med lav overfladeenergi og holdbarhed mod ældning, vejr, fugt og høje temperaturer. Disse klæbemidler er velegnede til en række forskellige underlag, såsom skum, PE, PP og EPDM, og er ideelle til anvendelser, der kræver robust og pålidelig limning under forskellige miljøforhold.



41430



41433



41435

ARTIKEL	41430	41433	41435
BÆREMATERIALE	Ikke-vævet	Ikke-vævet	Ikke-vævet
KLÆBEMIDDEL	Ren polyacrylat	Ren polyacrylat	Ren polyacrylat
KLÆBEMIDDELVÆGT	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
LINER	Gult silikonepapir	Gult silikonepapir	Gult silikonepapir
SAMLET TYKKELSE	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
HÆFTNING	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C op til +90°C	-40°C op til +160°C	-40°C op til +180°C

OVERFØRSELSBÅND

EKO-TECH® tilbyder en række højtydende overførselsbånd til laminering med forskellige klæbesystemer, liners og klæbevægte. Disse bånd består af en klæbefilm uden bærer, kombineret med enten et silikoniseret papir eller en polyolefinfilmforing. Båndene fås i forskellige klæbestyrker og tykkelser, der er designet til at give fremragende vedhæftning til materialer med lav overfladeenergi, god modstandsdygtighed over for ældning og opløsningsmidler samt en bred vifte af temperaturløseligheder. Disse transferbånd er ideelle til en lang række anvendelser og tilbyder pålidelige limningsløsninger til forskellige industrielle behov.



ARTIKEL

**45350 - 50
F-PO-W**

**45370 - 30
P-Y**

**45370 - 50
P-Y**

**45370 - 70
P-Y**

**45400 - 100
F-PO-W**

BÆREMATERIALE

Ingen bærer
- Klæbefilm

Ingen bærer
- Klæbefilm

Ingen bærer
- Klæbefilm

Ingen bærer
- Klæbefilm

Ingen bærer
- Klæbefilm

KLÆBEMIDDEL

Modificeret polyakryl

Modificeret polyacrylat

Modificeret polyacrylat

Modificeret polyacrylat

Ren polyakryl

KLÆBEMIDDELVÆGT

50 g/m²

30 g/m²

50 g/m²

70 g/m²

100 g/m²

LINER

Polyolefinfilm,
hvid, 0,06mm

Silikoniseret papir,
gul, 90g/m²

Silikoniseret papir,
gul, 90g/m²

Silikoniseret papir,
gul, 90g/m²

Polyolefinfilm,
hvid, 0,06 mm

SAMLET TYKKELSE

0,05 mm

0,03 mm

0,05 mm

0,07 mm

0,10 mm

HÆFTNING

>18N/25mm

>17N/25mm

>20N/25mm

>21N/25mm

>25N/25mm

TEMPERATUROMRÅDE

-40°C op til +90°C

-40°C op til +90°C

-40°C op til +90°C

-40°C op til +90°C

-40°C op til +200°C



SCRIM-TAPLER

EKO-TECH® tilbyder en række scrim-forstærkede transferbånd til laminering med forskellige klæbesystemer og vægte. Disse bånd bruger et PES/PVA-net som bærer, hvilket forbedrer klæbelagets stabilitet og styrke. Klæbemulighederne omfatter modificerede polyacrylformuleringer, der giver fremragende vedhæftning til overflader med lav energi, modstandsdygtighed over for ældning og god ydeevne under forskellige miljøforhold. Denne kategori omfatter også specielle løsninger, såsom 45610-serien, som er UL94-VTM0-flammehæmmende, halogenfri og ideel til applikationer, der kræver forbedret brandsikkerhed.



ARTIKEL	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
BÆREMATERIALE	PES/PVA-net	PES-stof	PES/PVA-net	PES/PVA-net	PES/PVA-net	PES/PVA-net
KLÆBEMIDDEL	Modificeret polyacrylat	Akryl, dispergerbart	Modificeret polyacrylat	Modificeret polyacrylat	Ren polyakryl	Ren polyakryl
KLÆBEMIDDELVEGT	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
LINER	Polyolefinfilm, hvid, 0.06 mm	PP, hvid	Silikoniseret papir, gul, 90g/m ²	Silikoniseret papir, gul, 90g/m ²	Silikoniseret papir, hvid, 90g/m ²	Silikoniseret papir, gul, 90g/m ²
SAMLET TYKKELSE	0,08 mm	0.20 mm	0.08 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
HÆFTNING	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C op til +90°C	-40°C op til +80°C	-40°C op til +90°C	-40°C op til +90°C	-40°C op til +140°C 	-40°C op til +140°C 