



**Converting
Company**

Soluciones adhesivas avanzadas para laminación

CINTAS DE TEJIDO

EKO-TECH® ofrece una gama de adhesivos de alto rendimiento diseñados para aplicaciones industriales versátiles. Estos adhesivos utilizan una fórmula de poliacrilato puro con un soporte no tejido y un revestimiento de papel siliconado amarillo. Están diseñados para proporcionar una fuerte adherencia inicial, una excelente adhesión a materiales de baja energía superficial y durabilidad frente al envejecimiento, las condiciones climáticas, la humedad y las altas temperaturas. Adecuados para una variedad de sustratos, como espumas, PE, PP y EPDM, estos adhesivos son ideales para aplicaciones que requieren una unión robusta y fiable en diversas condiciones ambientales.



41430



41433



41435

ARTÍCULO	41430	41433	41435
SOPORTE	No tejido	No tejido	No tejido
ADHESIVO	Poliacrilato puro	Poliacrilato puro	Poliacrilato puro
PESO DEL ADHESIVO	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
REVESTIMIENTO	Papel siliconado amarillo	Papel siliconado amarillo	Papel siliconado amarillo
ESPESOR TOTAL	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
ADHESIÓN	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
RANGO DE TEMPERATURA	-40°C hasta +90°C	-40°C hasta +160°C	-40°C hasta +180°C



CINTAS DE TRANSFERENCIA

EKO-TECH® ofrece una variedad de cintas de transferencia de alto rendimiento para laminación, con diferentes sistemas adhesivos, revestimientos y pesos de adhesivo. Estas cintas consisten en una película adhesiva sin soporte, combinada con un revestimiento de papel siliconado o película de poliolefina. Las cintas están disponibles en diferentes pesos y espesores de adhesivo, diseñadas para proporcionar una excelente adhesión a materiales de baja energía superficial, buena resistencia al envejecimiento y a los disolventes, y una amplia gama de tolerancias de temperatura. Ideales para una amplia gama de aplicaciones, estas cintas de transferencia ofrecen soluciones de unión fiables para diversas necesidades industriales.



**45350 - 50
F-PO-W**



**45370 - 30
P-Y**



**45370 - 50
P-Y**



**45370 - 70
P-Y**



**45400 - 100
F-PO-W**

ARTÍCULO	45350 - 50 F-PO-W	45370 - 30 P-Y	45370 - 50 P-Y	45370 - 70 P-Y	45400 - 100 F-PO-W
SOPORTE	Sin soporte: película adhesiva	Sin soporte: película adhesiva	Sin soporte: película adhesiva	Sin soporte: película adhesiva	Sin soporte: película adhesiva
ADHESIVO	Poliacrílico modificado	Poliacrilato modificado	Poliacrilato modificado	Poliacrilato modificado	Poliacrílico puro
PESO DEL ADHESIVO	50 g/m ²	30 g/m ²	50 g/m ²	70 g/m ²	100 g/m ²
REVESTIMIENTO	Película de poliolefina, blanca, 0.06mm	Papel siliconado, amarillo, 90g/m2	Papel siliconado, amarillo, 90g/m2	Papel siliconado, amarillo, 90g/m2	Película de poliolefina, blanca, 0.06 mm
ESPESOR TOTAL	0.05 mm	0.03 mm	0.05 mm	0.07 mm	0.10 mm
ADHESIÓN	>18N/25mm	>17N/25mm	>20N/25mm	>21N/25mm	>25N/25mm
RANGO DE TEMPERATURA	-40°C hasta +90°C	-40°C hasta +90°C	-40°C hasta +90°C	-40°C hasta +90°C	-40°C hasta +200°C



CINTAS DE MALLAS

EKO-TECH® ofrece una gama de cintas de transferencia reforzadas con malla para laminación, con diferentes sistemas y pesos adhesivos. Estas cintas utilizan una malla de PES/PVA como soporte, lo que mejora la estabilidad y la resistencia de la capa adhesiva. Las opciones de adhesivo incluyen formulaciones de poliacrílico modificado, que proporcionan una excelente adhesión a superficies de baja energía, resistencia al envejecimiento y buen rendimiento en diversas condiciones ambientales. Esta categoría también incluye soluciones especiales, como la serie 45610, que es ignífuga según la norma UL94-VTM0, no contiene halógenos y es ideal para aplicaciones que requieren una mayor seguridad contra incendios.



ARTÍCULO	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
SOPORTE	Malla de PES/PVA	Tejido de PES	Malla de PES/PVA	Malla de PES/PVA	Malla de PES/PVA	Malla de PES/PVA
ADHESIVO	Poliacrílico modificado	Acrílico, dispersable	Poliacrílico modificado	Poliacrílico modificado	Poliacrílico puro	Poliacrílico puro
PESO DEL ADHESIVO	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
REVESTIMIENTO	Película de poliolefina, blanca, 0.06 mm	PP, blanca	Papel siliconado, amarillo, 90g/m ²	Papel siliconado, amarillo, 90g/m ²	Papel siliconado, blanca, 90g/m ²	Papel siliconado, amarillo, 90g/m ²
ESPESOR TOTAL	0,08 mm	0.20 mm	0.08 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
ADHESIÓN	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
RANGO DE TEMPERATURA	-40°C hasta +90°C	-40°C hasta +80°C	-40°C hasta +90°C	-40°C hasta +90°C	-40°C hasta +140°C 	-40°C hasta +140°C 