



Zaawansowane rozwiązania klejowe do laminowania

TAŚMY TKANINOWE

EKO-TECH® oferuje gamę wysokowydajnych klejów przeznaczonych do wszechstronnych zastosowań przemysłowych. Kleje te wykorzystują czystą formułę poliakrylanu z nośnikiem z włókniny i żółtą silikonową warstwą ochronną. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić silną przyczepność początkową, doskonałą przyczepność do materiałów o niskiej energii powierzchniowej oraz trwałość w stosunku do starzenia, warunków atmosferycznych, wilgoci i wysokich temperatur. Nadają się do różnych podłoży, takich jak pianki, PE, PP i EPDM, i są idealne do zastosowań wymagających solidnego i niezawodnego klejenia w różnych warunkach środowiskowych.



41430



41433



41435

ARTYKUŁ	41430	41433	41435
NOŚNIK	Włóknina	Włóknina	Włóknina
KLEJ	Czysty poliakrylan	Czysty poliakrylan	Czysty poliakrylan
MASA KLEJU	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
PODKŁAD	Żółty papier silikonowy	Żółty papier silikonowy	Żółty papier silikonowy
CAŁKOWITA GRUBOŚĆ	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
PRZYLEPNOŚĆ	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
ZAKRES TEMPERATUR	-40°C do +90°C	-40°C do +160°C	-40°C do +180°C



TAŚMY TRANSFEROWE

EKO-TECH® oferuje szeroką gamę wysokowydajnych taśm transferowych do laminowania, charakteryzujących się różnymi systemami klejącymi, podkładami i masami kleju. Taśmy te składają się z folii klejącej bez nośnika, połączonej z silikonowanym papierem lub folią poliolefinową. Taśmy są dostępne w różnych gramaturach kleju i grubościach, zaprojektowane tak, aby zapewnić doskonałą przyczepność do materiałów o niskiej energii powierzchniowej, dobrą odporność na starzenie i rozpuszczalniki oraz szeroki zakres tolerancji temperaturowych. Idealne do szerokiego zakresu zastosowań, taśmy transferowe oferują niezawodne rozwiązania klejące dla różnych potrzeb przemysłowych.



ARTYKUŁ	45350 - 50 F-PO-W	45370 - 30 P-Y	45370 - 50 P-Y	45370 - 70 P-Y	45400 - 100 F-PO-W
NOŚNIK	Bez nośnika - Błona klejąca	Bez nośnika - Błona klejąca	Bez nośnika - Błona klejąca	Bez nośnika - Błona klejąca	Bez nośnika - Błona klejąca
KLEJ	Modyfikowany poliakryl	Modyfikowany polikrylan	Modyfikowany polikrylan	Modyfikowany polikrylan	Czysty poliakryl
MASA KLEJU	50 g/m ²	30 g/m ²	50 g/m ²	70 g/m ²	100 g/m ²
PODKŁAD	Folia poliolefinowa, biała, 0.06mm	Papier silikonowany, żółty, 90g/m ²	Papier silikonowany, żółty, 90g/m ²	Papier silikonowany, żółty, 90g/m ²	Folia poliolefinowa, biała, 0.06 mm
CAŁKOWITA GRUBOŚĆ	0.05 mm	0.03 mm	0.05 mm	0.07 mm	0.10 mm
PRZYLEPNOŚĆ	>18N/25mm	>17N/25mm	>20N/25mm	>21N/25mm	>25N/25mm
ZAKRES TEMPERATUR	-40°C do +90°C	-40°C do +90°C	-40°C do +90°C	-40°C do +90°C	-40°C do +200°C



TAŚMY SCRIM

EKO-TECH® oferuje gamę taśm transferowych wzmocnionych siatką do laminowania, charakteryzujących się różnymi systemami klejącymi i gramaturami. Taśmy te wykorzystują siatkę PES/PVA jako nośnik, zwiększając stabilność i wytrzymałość warstwy klejącej. Opcje przylepności obejmują modyfikowane formuły poliakrylowe, zapewniające doskonałą przyczepność do powierzchni o niskiej energii, odporność na starzenie i dobrą wydajność w różnych warunkach środowiskowych. W tej kategorii znajdują się również rozwiązania specjalne, takie jak seria 45610, która jest trudnopalna zgodnie z normą UL94-VTM0, nie zawiera halogenów i idealnie nadaje się do zastosowań wymagających podwyższonego bezpieczeństwa przeciwpożarowego.



ARTYKUŁ	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
NOŚNIK	Siatka PES/PVA	Tkanina PES	Siatka PES/PVA	Siatka PES/PVA	Siatka PES/PVA	Siatka PES/PVA
KLEJ	Modyfikowany polikrylan	Acrylic, dispersible	Modyfikowany polikrylan	Modyfikowany polikrylan	Czysty poliakryl	Czysty poliakryl
MASA KLEJU	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
PODKŁAD	Folia poliolefinowa, biała, 0.06 mm	PP, biały	Papier silikonowany, żółty, 90g/m ²	Papier silikonowany, żółty, 90g/m ²	Papier silikonowany, biały, 90g/m ²	Papier silikonowany, żółty, 90g/m ²
CAŁKOWITA GRUBOŚĆ	0,08 mm	0.20 mm	0.08 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
PRZYLEPNOŚĆ	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
ZAKRES TEMPERATUR	-40°C do+90°C	-40°C do+80°C	-40°C do+90°C	-40°C do+90°C	-40°C do+140°C	-40°C do+140°C

