



**Converting
Company**

Advanced Adhesive Solutions for Lamination

BENZI DE ȚESUT

EKO-TECH® oferă o gamă de adezivi de înaltă performanță, concepuți pentru aplicații industriale versatile. Acești adezivi utilizează o formulă pură de poliacrilat cu un suport nețesut și o căptușeală din hârtie siliconată galbenă. Sunt proiectați pentru a oferi o aderență inițială puternică, o aderență excelentă la materialele cu energie superficială redusă și durabilitate împotriva îmbătrânirii, intemperiiilor, umidității și temperaturilor ridicate. Potrivți pentru o varietate de substraturi, cum ar fi spume, PE, PP și EPDM, acești adezivi sunt ideali pentru aplicații care necesită o lipire robustă și fiabilă în diverse condiții de mediu.



41430



41433



41435

ARTICOL	41430	41433	41435
SUPPORT	Nețesut	Nețesut	Nețesut
ADESIV	Poliacrilat pur	Poliacrilat pur	Poliacrilat pur
GREUTATE ADESIV	90 g/m ²	120 g/m ²	140 g/m ²
PAPETĂ	Hârtie siliconată galbenă	Hârtie siliconată galbenă	Hârtie siliconată galbenă
GROSIME TOTALĂ	0,10 mm	0,13 mm	0,15 mm
ADERENȚĂ	>21N / 25mm	>22N / 25mm	>22N / 25mm
INTERVAL DE TEMPERATURĂ	-40°C până la +90°C	-40°C până la +160°C	-40°C până la +180°C



BENZI DE TRANSFER

EKO-TECH® oferă o varietate de benzi de transfer de înaltă performanță pentru laminare, cu diferite sisteme adezive, papete și greutateți adezive. Aceste benzi constau dintr-o peliculă adezivă fără suport, combinată cu o căptușeală din hârtie siliconată sau peliculă poliolefinică. Benzile sunt disponibile în greutateți și grosimi adezive variate, concepute pentru a oferi o aderență excelentă la materiale cu energie superficială redusă, o bună rezistență la îmbătrânire și solvenți și o gamă largă de toleranțe la temperatură. Ideale pentru o gamă largă de aplicații, aceste benzi de transfer oferă soluții de lipire fiabile pentru diverse nevoi industriale.



**45350 - 50
F-PO-W**



**45370 - 30
P-Y**



**45370 - 50
P-Y**



**45370 - 70
P-Y**



**45400 - 100
F-PO-W**

ARTICOL	45350 - 50 F-PO-W	45370 - 30 P-Y	45370 - 50 P-Y	45370 - 70 P-Y	45400 - 100 F-PO-W
SUPPORT	Fără suport - Film adeziv	Fără suport - Film adeziv	Fără suport - Film adeziv	Fără suport - Film adeziv	Fără suport - Film adeziv
ADESIV	Poliacrilic modificat	Poliacrilat modificat	Poliacrilat modificat	Poliacrilat modificat	Poliacrilic pur
GREUTATE ADESIV	50 g/m ²	30 g/m ²	50 g/m ²	70 g/m ²	100 g/m ²
PAPETĂ	Film poliolefinic, alb, 0.06mm	Hârtie siliconizată, galbenă, 90g/m ²	Hârtie siliconizată, galbenă, 90g/m ²	Hârtie siliconizată, galbenă, 90g/m ²	Film poliolefinic, alb, 0.06 mm
GROSIME TOTALĂ	0.05 mm	0.03 mm	0.05 mm	0.07 mm	0.10 mm
ADERENȚĂ	>18N/25mm	>17N/25mm	>20N/25mm	>21N/25mm	>25N/25mm
INTERVAL DE TEMPERATURĂ	-40°C până la +90°C	-40°C până la +90°C	-40°C până la +90°C	-40°C până la +90°C	-40°C până la +200°C

BENZI SCRIM

EKO-TECH® oferă o gamă de benzi de transfer întărite cu scrim pentru laminare, cu diferite sisteme și greutatea adezive. Aceste benzi utilizează o plasă PES/PVA ca suport, îmbunătățind stabilitatea și rezistența stratului adeziv. Opțiunile adezive includ formulări poliacrilice modificate, oferind o aderență excelentă la suprafețe cu energie redusă, rezistență la îmbătrânire și performanțe bune în diverse condiții de mediu. Această categorie include, de asemenea, soluții speciale, cum ar fi seria 45610, care este ignifugă UL94-VTMO, fără halogeni și ideală pentru aplicații care necesită o siguranță sporită la incendiu.



ARTICOL	45380 - 80 F-PO-W	45390 - 200	45440 - 80 P-Y	45445 - 100 P-Y	45610 - 90 FR P-W	45610 - 90 FR P-Y
SUPPORT	Plasă PES/PVA	Țesătură PES	Plasă PES/PVA	Plasă PES/PVA	Plasă PES/PVA	Plasă PES/PVA
ADESIV	Poliacrilat modificat	Acrilic, dispersabil	Poliacrilat modificat	Poliacrilat modificat	Poliacrilic pur	Poliacrilic pur
GREUTATE ADESIV	70 g/m ²	200 g/m ²	70 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²	90 g/m ²
PAPETĂ	Film poliolefinic, alb, 0.06 mm	PP, alb	Hârtie siliconizată, galbenă, 90g/m ²	Hârtie siliconizată, galbenă, 90g/m ²	Hârtie siliconizată, alb, 90g/m ²	Hârtie siliconizată, galbenă, 90g/m ²
GROSIME TOTALĂ	0,08 mm	0.20 mm	0.08 mm	0.10 mm	0.10 mm	0.10 mm
ADERENȚĂ	>18N / 25mm	>40N / 25mm	>18N/25mm	>18N/25mm	>15N/25mm	>15N/25mm
INTERVAL DE TEMPERATURĂ	-40°C până la +90°C	-40°C până la +80°C	-40°C până la +90°C	-40°C până la +90°C	-40°C până la +140°C 	-40°C până la +140°C 